






KP95W 材料特性

Material Characteristics

特性 Symbol	单位 Unit	测试条件 Conditions		典型值 Value
初始磁导 μ_i Initial permeability ($\pm 25\%$)		25℃		3500
饱和磁感应强度 Bs Saturation flux density	mT	60 Hz 1194 A/m	25℃	530
			100℃	410
剩磁 Br Residual magnetic flux density	mT	25℃		75
		100℃		55
矫顽力 Hc Coercive force	A/m	25℃		10
功耗 Pcv Power loss	kW/m ³	100 kHz 200 mT	25℃	315
			80℃	250
			100℃	270
			120℃	320
居里温度 Tc Curie temperature	℃			215
电阻率 Resistivity	$\Omega \cdot m$	25℃		6
密度 d Density	kg/m ³	25℃		4.9×10^3



以上数据是根据标准样环 $\phi 25 \times \phi 15 \times 7.5$ 获得的典型数据，有关产品的具体性能会在此基础上有所调整。

The above typical data are calculated from the standard toroid core. Specific performance of the product will be adjusted on this basis.